

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ по состоянию на 10.01.2017 **CORSAPUR Gloss**

ТИП	Двухкомпонентное, быстросыхающее антикоррозийное покрытие, с высоким содержанием сухих веществ.
ПРИМЕНЕНИЕ	Предназначено для антикоррозийного (финишного) покрытия загрунтованных стальных поверхностей и иных изделий из металла, включая транспортные средства (железнодорожные вагоны, электропоезда, спец. техника, строительная техника), оборудование (станки, отдельные узлы). Подходит для окрашивания бетонных поверхностей. Использование в условиях повышенной атмосферной влажности. Устойчиво к механическому воздействию.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Наличие антикоррозийных добавок, высокий сухой остаток, быстрое высыхание, образует прочное, эластичное покрытие, обладает хорошей светостойкостью, а также стойкостью к действию воды, бензина, индустриального масла, солевых и щелочных растворов.

### 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Цвет и внешний вид покрытия		По каталогу RAL, NCS. После высыхания покрытие должно образовывать гладкую однородную поверхность без посторонних включений	
Степень блеска		Глянцевая	
Сухой остаток		60% ± 5% в объеме (зависит от оттенка)	
Плотность		1,3 кг/л	
Летучие органические вещества (VOC)		370 г/л	
Время высыхания (толщина пленки ≤ 35 мкм)*	От пыли	5 °С	20 ± 2 °С
		1,5 часа	1 час
	Время высыхания до степени 3	6 часов	3 часа
		Межслойный интервал min.	16 часов
Рекомендуемая толщина пленки		Сухая	35-60 мкм
		Мокрая	60-100 мкм
Теоретический расход толщина пленки 35 мкм **		16,8 м <sup>2</sup> /л	
Степень перетира, мкм, не более		30	
Эластичность пленки при изгибе, мм, не		1	

Приведенная выше информация является условно достоверной, основана на научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем ваше внимание, что наша компания не несет ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований настоящей инструкции. Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен применяться только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Более подробная информация на нашем сайте [www.CORSAIR-RF.RU](http://www.CORSAIR-RF.RU)

более		
Стойкость покрытия при температуре $\pm 20^{\circ}\text{C}$ , ч, не менее к статическому воздействию	Вода	240
	Раствор хлористого натрия 3 %	240
	Минеральное масло	240

\* На скорость высыхания оказывают влияние такие факторы как: относительная влажность, температура, вентиляция.

\*\* Практический расход зависит от условий и техники, метода нанесения, квалификации персонала, а также формы и типа поверхности.

## 2. ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Подготовка поверхности	Окрашивая поверхность должна быть сухой и предварительно подготовленной. Ранее окрашенная поверхность должна быть очищена от пыли, жировых загрязнений, смазочных материалов, масла, ржавчины, окислы, старой краски до степени Sa 2 <sub>1/2</sub> , St.2 (ISO 8501-1). С новой поверхности необходимо удалить заусенцы, облой, сгладить сварные швы и другие неровности. Металл обезжирить растворителем. Для долговечности покрытия целесообразна абразивоструйная чистка.
Способ нанесения	Безвоздушным распылением или кистью, валиком. Подходящее сопло безвоздушного распылителя 0,016-0,018 дюйма, давление 150 – 180 бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции. Температура окрашиваемой поверхности должна превышать не менее чем на 3 °C точку росы (температура при которой влага из воздуха конденсируется на твёрдой поверхности). Относительная влажность воздуха не более 80%.
Условия нанесения	В качестве самостоятельного покрытия по эпоксидным грунтам, а также грунт-эмалям компании Corsair. Смешать основу и отвердитель по массе в соотношении 86/14, до полной однородности. Срок жизнеспособности приготовленного покрытия 3 часа при температуре 20 °C. При использовании материала по истечении указанного времени образуется покрытие, не обладающее заданными свойствами.

## 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Хранение	Срок хранения указан на этикетке. Хранить и транспортировать в прохладном месте в герметично закрытой емкости.
Безопасность	Окрасочные работы проводить при наличии достаточной вентиляции. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты органов дыхания – средства индивидуальной защиты. Избегать попадания материала на кожу и в глаза, при попадании промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Беречь от огня. Только для профессионального и промышленного применения.
Гарантийный срок	12 месяцев с даты изготовления.
Дополнительная документация	Свидетельство о регистрации продукции <b><u>KG.11.01.09.008.E.002509.06.17</u></b>

Приведенная выше информация является условно достоверной, основана на научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем ваше внимание, что наша компания не несёт ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований настоящей инструкции. Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен применяться только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Более подробная информация на нашем сайте [www.CORSAIR-RF.RU](http://www.CORSAIR-RF.RU)